

Klassifizierungsbericht Nr. 18/1785
Classification report No. 18/1785



Currenta GmbH & Co. OHG
 ANT-MA-Brandtechnologie
 CHEMPARK, Gebäude B 411
 D-51368 Leverkusen

brandtechnologie@currenta.de
 www.brandversuche.de
 www.fire-testing.eu

Sitz der Gesellschaft: Leverkusen
 Amtsgericht Köln, HR A 20833



Berichtsdatum
Date of report

2018-11-09

Auftraggeber
Client

Duresco GmbH
 Daniela Harvey
 Product Development
 Benkesstrasse 250
 4108 Witterswil, Schweiz
 Daniela.harvey@duresco.ch

Geprüftes Produkt
Product tested

NU 6210 V

Geprüfte Dicke
Thickness tested

1.3 mm

Klassifizierungsnorm
Classification standard

EN 45545-2:2013+A1:2015
 Bahnanwendungen – Brandschutz in Schienenfahrzeugen
 Teil 2: Anforderungen an das Brandverhalten von Materialien und Komponenten
 EN 45545-2:2013+A1:2015
 Railway applications – Fire protection on railway vehicles
 Part 2: Requirements for fire behavior of materials and components

**Produktgruppe/
 Einsatzbereich**
*Product group/
 field of application*

Keine Angabe
 Not stated

Klassifizierungsergebnis
Classification result

Das geprüfte Produkt erfüllt die folgenden Anforderungen der EN 45545-2:
 The tested product meets the following requirements of EN 45545-2:

| Anforderungssatz <i>Requirement set</i> | Gefährdungsstufe <i>Hazard level</i> |
|--|---|
| R22, R23 | HL1, HL2 |

Frank Volkenborn
 (Laborleiter Brandtechnologie)
 (Laboratory Manager of Fire Technology Department)



Jochen Pothmann
 (Sachbearbeiter Brandtechnologie)
 (Fire Technology Department, Customer Support)

Inhalt

Contents

| | |
|--|---|
| 1. Produktangaben des Auftraggebers | 3 |
| 1. Product information provided by the client..... | 3 |
| 2. Beurteilungsbasis | 4 |
| 2. Basis of assessment..... | 4 |
| 2.1 Prüfberichte | 4 |
| 2.1 Test reports | 4 |
| 2.2 Prüfergebnisse | 4 |
| 2.2 Test results..... | 4 |
| 3. Produktbeurteilung | 5 |
| 3. Product assessment..... | 5 |
| 3.1 Produktgruppe nach EN 45545-2 | 5 |
| 3.1 Product group according to EN 45545-2..... | 5 |
| 3.2 Anforderungen nach EN 45545-2 | 5 |
| 3.2 Requirements according to EN 45545-2..... | 5 |
| 3.3 Ergebnis | 6 |
| 3.3 Conclusion | 6 |
| 4. Hinweise | 7 |
| 4. Remarks | 7 |

1. Produktangaben des Auftraggebers

1. Product information provided by the client

| | |
|---|---|
| Produktbezeichnung <i>Product designation</i> | NU 6210 V |
| Handelsbezeichnung <i>Trade name</i> | Keine Angabe <i>Not stated</i> |
| Produktbeschreibung <i>Product description</i> | Keine Angabe <i>Not stated</i> |
| Hersteller/Lieferant <i>Manufacturer/supplier</i> | Duresco GmbH |
| Art des Produkts <i>Type of product</i> | Homogenes Produkt <i>Homogeneous product</i> |
| Probekörperaufbau <i>Specimen construction</i> | Keine Angabe <i>Not stated</i> |
| Datenblatt/Zeichnung Nr. <i>Data sheet/drawing No.</i> | Keine Angabe <i>Not stated</i> |
| Farbe <i>Color</i> | Schwarz <i>Black *</i> |
| Dicke <i>Thickness</i> (mm) | 1.3+ 4+ 9.9 |
| Flächenbezogene Masse <i>Mass per unit area</i> (kg/m ²) | Keine Angabe <i>Not stated</i> |
| Dichte <i>Density</i> (kg/m ³) | Keine Angabe <i>Not stated</i> |
| Einsatzbereich <i>Field of application</i> | Keine Angabe <i>Not stated</i> |
| Installationsbedingungen <i>Mounting conditions</i> | Keine Angabe <i>Not stated</i> |
| Zu prüfende Probekörperfläche <i>Specimen face to be tested</i> | Keine Angabe <i>Not stated</i> |
| Weitere Angaben <i>Further details</i> | Keine Angabe <i>Not stated</i> |

* Übersetzt durch Currenta / *Translated by Currenta*

2. Beurteilungsbasis

2. Basis of assessment

2.1 Prüfberichte

2.1 Test reports

Dieser Klassifizierungsbericht ist nur gültig in Verbindung mit den nachfolgend aufgeführten Prüfberichten:
 This classification report is only valid in connection with the following test reports:

| Prüflabor <i>Test laboratory</i> | Prüfbericht Nr. <i>Test report No.</i> | Prüfdatum <i>Date of test</i> | Auftraggeber <i>Client</i> | Prüfverfahren <i>Test method</i> |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Currenta | 18/1720 | 2018-10-10 | Duresco GmbH | EN ISO 4589-2 |
| Currenta | 18/1726 | 2018-10-15 | Duresco GmbH | EN ISO 5659-2 |
| Currenta | 18/1784 | 2018-10-29 | Duresco GmbH | NF X 70-100-1/-2 |

2.2 Prüfergebnisse

2.2 Test results

| Prüfverfahren <i>Test method</i> | Bezeichnung nach EN 45545-2 <i>Designation according to EN 45545-2</i> | Kenngroße <i>Parameter</i> | Prüfergebnis <i>Test result</i> |
|---|--|-------------------------------|------------------------------------|
| EN ISO 4589-2 Sauerstoffindex <i>Oxygen index</i> | T01 | OI (%) | ≥ 28 % < 32 % |
| EN ISO 5659-2 Rauchdichte <i>Smoke density</i> | T10.03 Bestrahlungsstärke 25 kW/m ² <i>Irradiance 25 kW/m²</i> | Ds max. (-) | 122 |
| NF X 70-100-1/-2 Toxizität <i>Toxicity</i> | T12 Ofentemperatur 600 °C <i>Furnace temperature 600 °C</i> | CIT _{NLP} (-) | 0.07 |

3. Produktbeurteilung

3. Product assessment

3.1 Produktgruppe nach EN 45545-2

3.1 Product group according to EN 45545-2

Auf der Grundlage der Angaben des Auftraggebers wird das geprüfte Produkt wie folgt eingruppiert.
 Based on information provided by the client, the tested product is classified as follows.

| | |
|--|-----------------------------------|
| Produkttyp <i>Type of product</i> | Keine Angabe <i>Not stated</i> |
| Produktgruppe <i>Product group</i> | Keine Angabe <i>Not stated</i> |
| Anforderungssatz <i>Requirement set</i> | R22, R23 |

3.2 Anforderungen nach EN 45545-2

3.2 Requirements according to EN 45545-2

| Anforderungssatz <i>Requirement set</i> | Prüfverfahren <i>Test method</i> | Kenngröße <i>Parameter</i> | Anforderungen <i>Requirements</i> | | | Leistungsfähigkeit des geprüften Produkts <i>Performance of the tested product</i> |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|-------|--------|--|
| | | | HL1 | HL2 | HL3 | |
| R22 | T01 EN ISO 4589-2 | OI (%) | ≥ 28 | ≥ 28 | ≥ 32 | HL1, HL2 |
| | T10.03 EN ISO 5659-2: 25 kW/m ² | Ds max. (-) | ≤ 600 | ≤ 300 | ≤ 150 | HL1, HL2, HL3 |
| | T12 NF X 70-100-1/-2: 600 °C | CIT _{NLP} (-) | ≤ 1.2 | ≤ 0.9 | ≤ 0.75 | HL1, HL2, HL3 |
| HL – Gefährdungsstufe <i>HL – Hazard level</i> | | | | | | |

| Anforderungssatz <i>Requirement set</i> | Prüfverfahren <i>Test method</i> | Kenngröße <i>Parameter</i> | Anforderungen <i>Requirements</i> | | | Leistungsfähigkeit des geprüften Produkts <i>Performance of the tested product</i> |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|--|
| | | | HL1 | HL2 | HL3 | |
| R23 | T01 EN ISO 4589-2 | OI (%) | ≥ 28 | ≥ 28 | ≥ 32 | HL1, HL2 |
| | T10.03 EN ISO 5659-2: 25 kW/m ² | Ds max. (-) | - | ≤ 600 | ≤ 300 | HL1, HL2, HL3 |
| | T12 NF X 70-100-1/-2: 600 °C | CIT _{NLP} (-) | - | ≤ 1.8 | ≤ 1.5 | HL1, HL2, HL3 |
| HL – Gefährdungsstufe <i>HL – Hazard level</i> | | | | | | |

3.3 Ergebnis

3.3 Conclusion

Das geprüfte Produkt erfüllt die folgenden Anforderungen der EN 45545-2:

The tested product meets the following requirements of EN 45545-2:

| Anforderungssatz <i>Requirement set</i> | Gefährdungsstufe <i>Hazard level</i> |
|--|---|
| R22, R23 | HL1, HL2 |

4. Hinweise

4. Remarks

Die CURRENTA Brandtechnologie ist ein durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkKS) nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die akkreditierten Prüfverfahren sind in der Anlage der Urkunde aufgeführt und umfassen nationale, europäische und internationale Brandprüfmethoden für den Verkehrssektor (Schiene, Straße, Luft, See) sowie den Bau-, Elektro- und Konsumgüterbereich.

Für diese Prüfverfahren ist die CURRENTA Brandtechnologie berechtigt, das kombinierte MRA-Zeichen der DAkKS und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zu nutzen. Das multilaterale Abkommen „ILAC Mutual Recognition Arrangement (MRA)“ regelt die gegenseitige Anerkennung der Prüfleistungen akkreditierter Laboratorien in den ILAC-Mitgliedsstaaten (u. a. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, Schweiz, USA). Damit wird national und international anerkannt, dass die CURRENTA Brandtechnologie die in der Akkreditierungsurkunde aufgeführten Prüfleistungen kompetent durchführen kann.

Durch die regelmäßige Teilnahme an Rundversuchen, organisiert z. B. von CERTIFER oder ISO, stellt die CURRENTA Brandtechnologie eine gleichbleibend hohe Qualität der Prüfergebnisse sicher.

Die auszugsweise Vervielfältigung dieses Klassifizierungsberichtes ist nur mit schriftlicher Genehmigung der CURRENTA Brandtechnologie erlaubt.

Stimmen die Sprachversionen nicht überein, so ist die deutsche Version als die verbindliche anzusehen.

CURRENTA's Fire Technology Department is a testing laboratory accredited to DIN EN ISO/IEC 17025 by the Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkKS). The accredited test procedures are specified in the annex to the certificate and cover national, European and international fire test methods for the transportation sector (rail, road, air, sea) and for the construction, electrical and consumer goods industries.

For these test procedures, CURRENTA's Fire Technology Department is entitled to use the combined MRA mark of the DAkKS and the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). The ILAC Mutual Recognition Arrangement (MRA) regulates the mutual recognition of the testing services of accredited laboratories in the ILAC member states (e.g. Canada, France, Germany, Italy, Switzerland, United Kingdom, United States). The competence of CURRENTA's Fire Technology Department to perform the test procedures listed in the accreditation certificate is thus recognized nationally and internationally.

CURRENTA's Fire Technology Department ensures the consistently high quality of its test results through regular participation in round robin tests, organized, for example, by CERTIFER or ISO.

This classification report shall not be reproduced in part without the written approval of CURRENTA's Fire Technology Department.

If the different language versions do not correspond, the German version is to be considered as binding.

